

MODELO 105 – FRESH VERDE

(Antes da lavagem)



Figura 9 – Referência 105 – Fresh verde.

Nº	REFERÊNCIA	PADRÃO	CARREGAMENTO SEGURAMENTE SUPORTADO (Kg)	CARREGAMENTO DE RUPTURA (Kg)	OBSERVAÇÕES
36	105	FRESH VERDE	510,30	729	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve estalos.</li> <li>• Rompimento na área de contato com madeira de apoio.</li> </ul>
37	105	FRESH VERDE	516,42	737,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve estalos.</li> <li>• Rompimento na área de contato com madeira de apoio.</li> </ul>
40	105	FRESH VERDE	475,30	679	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve estalos.</li> <li>• Rompimento na área de contato com madeira de apoio.</li> </ul>

Tabela 8 – Resultados do ensaio.